

TECHNICKÉ LISTY **POLYGUM AR MEC 4**

Vrchní hydroizolační modifikovaný asfaltovaný pás

Výrobce	ATAB n.v. Antwerpen Belgie
Certifikát/norma	Certifikát výrobku č. 05-3438 (AO 204) STO č. 5 - 3434 (AO 204) NBN EN ISO 9002
Použití	Vrchní hydroizolační pás určený pro vícevrstvé střešní systémy a běžné typy hydroizolací.
Charakteristika	Vrchní hydroizolační pás s polyesterovou nosnou vložkou 180 g/m ² . Krycí hmotu tvoří směs modifikovaného asfaltu (APP) a minerálních plnidel. Povrchová úprava vrchní strany je provedena hrubozrnným břídlíčným přírodním nebo barveným posypem nebo mastkem, na spodní straně je nanášena lehce tavitelná separační fólie nebo jemnozrnný minerální posyp. Aplikace pásu je plnoplošným nebo bodovým natavením, lepením za tepla do asfaltu nebo za studena asfaltovým lepidlem Professional C17.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr		Jednotka	Hodnota
Aplikace		-	natavení/lepení
Krycí vrstva		-	APP
Nosná vložka	druh	-	polyester
	gramáž	g/m ²	180
Tloušťka		mm	4,5
Povrchová úprava		-	břídlíčný posyp
Plošná hmotnost		g/m ²	5200
Rozměry	šířka	m	1
	délka	m	10
Balení		-	20 rolí/paleta
Ohebnost za studena		°C	min. - 10
Stálost za tepla		°C	min. 140
Bod měknutí krycí vrstvy		°C	min. 150
Pevnost v tahu	podélná	N/50 mm	900
	příčná	N/ 50 mm	600
Tažnost	podélná	%	45
	příčná	%	45
Součinitel difúze vodní páry		μ	20 000
Garance/životnost		-	10 let/min. 25 let